



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per uso

Strumento elettronico per determinazione di umidità

KERN DBS

Versione 1.3

04/2016

I



DBS-BA-i-1613



KERN DBS

Versione 1.3 04/2016

Istruzioni per uso

Strumento elettronico per determinazione di umidità

Sommario

1	Caratteristiche tecniche	4
2	Vista dello strumento	6
2.1	Vista delle indicazioni	8
2.1.1	Esempi delle indicazioni	12
2.2	Tastiera	13
3	Indicazioni basilari (informazioni generali)	15
3.1	Uso conforme alla destinazione	15
3.2	Uso non conforme alla destinazione	15
3.3	Garanzia	15
3.4	Sorveglianza dei mezzi di controllo	15
3.5	Avvertimento dei pericoli	16
3.5.1	Etichette "Informazione sui pericoli"	20
4	Trasporto e stoccaggio	21
4.1	Controllo in accettazione	21
4.2	Imballaggio / trasporto di ritorno	21
5	Disimballaggio, posizionamento e messa in funzione	21
5.1	Posto di collocazione, posto di utilizzo	21
5.2	Disimballaggio e controllo	24
5.2.1	Contenuto della fornitura / accessori di serie	24
5.3	Collocazione	25
5.4	Presa di rete	28
5.4.1	Accensione di alimentazione	29
5.5	Messa in funzione	30
5.6	Collegamento delle periferiche	30
6	Calibrazione	31
6.1	Calibrazione della bilancia	31
6.2	Calibrazione di temperatura	33
6.3	Protocollo ISO/GLP	36
7	Menu	37
7.1	Navigazione nel menu	38
7.1.1	Inserimento numerico	39
8	Determinazione di umidità	40
8.1	Avviamento di essiccazione	40
8.2	Interruzione di essiccazione	42
8.3	Fine di essiccazione	42
8.4	Spegnimento dello strumento	42

9	Parametri di essicazione	43
9.1	Memorizzazione/riciamo	44
9.2	Impostazioni.....	45
9.2.1	Modalità di essicazione	45
9.2.1.1	Modalità di essicazione AUTO (essicazione standard / criterio di spegnimento “ΔM”)	45
9.2.1.2	Modalità di essicazione TIME (essicazione standard / criterio di spegnimento “Tempo”)..	46
9.2.1.3	Modalità di essicazione RAPID (essicazione veloce)	47
9.2.1.4	Modalità di essicazione SLOW (essicazione protettiva)	48
9.2.1.5	Modalità di essicazione STEP (essicazione graduale)	51
9.2.2	Indicazione di risultato	54
9.2.3	Criterio di avviamento	56
10	Altre impostazioni.....	57
10.1	Inserimento di indicazione del campione	57
10.2	Impostazione di data/ora per il protocollo di misurazione.....	58
10.3	Blocco del menu	59
10.4	Modifica della password.....	61
10.5	Inserimento del numero identificativo	62
10.6	Resettaggio del menu	63
11	Stampa, memorizzazione e richiamo dei risultati di misurazione	64
11.1	Disposizione dei pin dell’interfaccia RS232C.....	65
11.2	Parametri dell’interfaccia.....	66
11.3	Ciclo di emissione di dati	68
11.4	Richiamo e stampa dei risultati di rilievo.....	69
11.5	Stampa dei parametri di essicazione attualmente impostati	70
11.6	Cancellazione dalla memoria dei risultati di misurazione.....	71
11.7	Esempi di stampato.....	72
12	Informazioni generali sulla determinazione di umidità.....	75
12.1	Applicazione	75
12.2	Informazioni fondamentali.....	75
12.3	Adattamento ai metodi di misurazione esistenti.....	75
12.4	Preparazione del campione	76
12.5	Materiale dei campioni	77
12.6	Grandezza dei campioni / peso del campione.....	77
12.7	Temperatura di essicazione	78
12.8	Raccomandazioni / valori indicativi.....	78
13	Manutenzione, conservazione in stato efficienza, smaltimento	83
13.1	Pulizia	83
13.2	Manutenzione, conservazione in stato di efficienza.....	84
13.2.1	Rimozione del vetrino protettivo	84
13.2.2	Sostituzione della lampada.....	86
13.2.3	Sostituzione dei fusibili	87
13.3	Smaltimento	87
14	Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie	88
14.1	Messaggi d’errore.....	89
15	Dichiarazione di conformità	91


1 Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	DBS 60-3
Tipo radiatore	alogeno (1 x 400 W)
Campo di temperature	50°C – 200°C possibilità di selezione graduale ogni 1°C
Carico massimo (Max)	60 g
Peso minimo (Min.)	0,02 g
Tempo di riscaldamento	2 h
Precisione di lettura (d)	modalità di pesatura 0,001 g
	modalità di determinazione umidità 0,01%
Riproducibilità di “Modalità di pesatura”	0,001 g
Riproducibilità di “Modalità di determinazione umidità”	peso campione 2 g 0,15%
	peso campione 5 g 0,05%
	peso campione 10 g 0,02%
Modalità di essiccazione	essiccazione standard (AUTO / TIME) essiccazione graduale (STEP) essiccazione veloce (RAPID) essiccazione protettiva (SLOW)
Linearità	±0,003 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	3 sec.
Peso di calibrazione consigliato, non aggiunto (classe)	50 g (F1)
Condizioni ambiente	- temperatura ambiente 5°C....+40°C - umidità massima dell'aria 45% – 75%, senza formazione di condensa

Criterio di spegnimento	AUTO Essiccazione è finita, quando la perdita di peso (ΔP) impostata è stabile per 30 sec. TIME Essiccazione è finita allo scorrere di un tempo impostato; possibilità di scelta in intervallo compreso fra 1 minuto fino a 4 ore (un passo equivale a 1 minuto) oppure 12 ore. Manuale (tasto STOP).	
Piatti per campioni forniti in dotazione	Ø 95 mm	
Unità di misura	[M/W]	[%] umidità
	[D/W]	[%] peso secco
	[M/D]	peso secco ATRO*
	[W/D]	Umidità ATRO*
	[GRAM]	Indicazione di peso in grammi
Memoria interna	Memoria di metodo	10 celle di memoria per programmi di essiccazione, vedi il cap. 9.1
	Memoria di campioni	100 celle di memoria per risultati di misurazione, vedi il cap. 11
Interfaccia	RS 232	
Dimensioni (L x P x A)	cassa 202 x 336 x 157 mm	
Cella di essiccazione disponibile	DN 95 mm, altezza 20 mm	
Peso netto	4,2 kg	
Alimentazione elettrica	220–240 V AC, 50 /60 Hz	
Oscillazioni di tensione	±10 %	
Fusibile di rete	3.15 A, 250V	
Grado d'inquinamento	2	
Categoria di sovratensione	Categoria II	
Altezza d'installazione in m	Fino a 2000 m	
Posto di collocazione	Solo in ambienti chiusi	


2 Vista dello strumento

Parte frontale:




Pos.	Dispositivo
1	Spia
2	Piatto per campioni
3	Indicatore
4	Livella (bolla)
5	Tastiera
6	Piedino
7	Coperchio riscaldante
8	Lampada alogena
9	Sensore di temperatura

Parte posteriore:





Pos.	Dispositivo
10	Presse di protezione antifurto
11	Non documentato
12	RS 232
13	USB, non documentato
14	Presse di rete
15	Presse di fusibili

2.1 Vista delle indicazioni



Nr	Indicazione	Descrizione	
①	PROGRAM 0	Programma attualmente letto, vedi il cap. 9.1.	
②		È accesa durante la comunicazione con dispositivi esterni.	
③		- Indice di stabilizzazione visibile quando il valore di misura è stabile. - Indica attuale impostazione nel menu.	
④	*	Indice * segnala il risultato di misurazione.	
⑤	Modalità di pesatura	Indicazione di stato durante l'essiccazione.	
	AUTO  vedi il cap. 9.2.1.1		Fase di riscaldamento.
			È stata raggiunta la temperatura di essiccazione preimpostata. L'essiccazione è finita, quando il ΔM è stabile.
	TIME  vedi il cap. 9.2.1.2		Fase di riscaldamento.
			È stata raggiunta la temperatura di essiccazione impostata. L'essiccazione è finita allo scorrere del tempo di essiccazione preimpostato.


RAPID  vedi il cap. 9.2.1.3		Fase di riscaldamento "Grado di preriscaldamento"
		Grado di preriscaldamento è acceso fino al raggiungimento di un stabile " ΔM grado di preriscaldamento".
		La temperatura viene abbassata fino al valore di temperatura essiccazione preimpostato.
		È stata raggiunta la temperatura di essiccazione impostata. L'essiccazione è stata finita dopo il soddisfacimento del criterio di arresto preimpostato.
SLOW  vedi il cap. 9.2.1.4		Fase di riscaldamento
		È stata raggiunta la temperatura di essiccazione impostata. L'essiccazione è stata finita dopo il soddisfacimento del criterio di arresto preimpostato.
STEP  vedi il cap. 9.2.1.5		Fase di riscaldamento – 1 grado
		Essiccazione – 1 grado
		Fase di riscaldamento – 2 grado
		Essiccazione – 2 grado
		Fase di riscaldamento – 3 grado
		Essiccazione – 2 grado

6	 0:06:54	Tempo di essiccazione trascorso		
7	 120°C	Temperatura attuale		
8		Risultato di indicazione, vedi il cap. 9.2.2		
		%	M/W	[%] umidità
			D/W	[%] peso secco
			M/D	peso secco ATRO
	W/D		Umidità ATRO	
	g	gram	Indicazione di peso in grammi	
9	Indicazioni principali			
	0.000g	Indicazione di peso		
	12.34%	Indicazione di umidità in %		
	PRoGRAM	Richiamo del menu tramite il tasto MENU .		
	READY	Strumento pronto all'uso, vedi il cap. 8.4.		
10	Selezione attuale del menu			
	UNIT	È stato selezionato il menu dello strumento “Indicazione di risultato”, vedi il cap. 9.2.2.		
	COMSET	È stato selezionato il menu dello strumento “Parametri di interfaccia”, vedi il cap. 11.2.		
	CODE	È stato selezionato il menu dello strumento “Determinazione di campione”, vedi il cap. 10.1.		
	CAL	È stato selezionato il menu dello strumento “Calibrazione”, vedi il cap. 6.		
	PRINT	È stato selezionato il menu dello strumento “Stampante”, vedi il cap. 11.3–11.5.		


11		Indicazione dello stato di “Strumento”	
		alto 	È visualizzata con coperchio riscaldante aperto.
			Lampeggia quando è richiesta la chiusura di coperchio riscaldante.
			Si spegne quando il coperchio riscaldante è chiuso.
		in mezzo 	Visualizzazione con coperchio riscaldante aperto.
			Si spegne quando il coperchio riscaldante è chiuso.
			Lampeggia quando il processo di essiccazione è attivo.
		basso 	Indica la presenza di campione sul piatto.
			Lampeggia quando bisogna mettere un campione.
			Si spegne quando sul piatto non c'è nessun campione.
			Indica l'assenza di campione sul piatto.
			Lampeggia quando è richiesta la taratura.
			Si spegne quando nessun campione è stato messo.
			Durante l'accensione indica che il supporto del piatto è installato.
			Durante l'accensione lampeggia indicando che il supporto del piatto non è installato.

2.1.1 Esempi delle indicazioni

Durante l'essiccazione:



Dopo l'essiccazione:



- ❶ Il programma di essiccazione è stato letto ☞ vedi il cap. 9.1
- ❷ Tempo trascorso fino al momento di visualizzazione
- ❸ Temperatura attuale
- ❹ Unità "Indicazione di risultato" ☞ vedi il cap. 9.2.2
- ❺ Modalità di essiccazione impostata /
Indicazione di stato di essiccazione ☞ vedi il cap. 9.2.1
☞ vedi il cap. 2.1
- ❻ Partecipazione momentanea di umidità %.

Possibilità di commutazione durante l'essiccazione con il tasto  ΔM (vedi il cap. 9.2.1.1).
- ❼ Processo di essiccazione attivo ☞ vedi il cap. 2.1
- ❽ Indicazione di risultato di misurazione
- ❾ Valore di misurazione (unità d'indicazione risultato impostata) ☞ vedi il cap. 9.2.2

2.2 Tastiera



	Accensione/spegnimento
	Richiamo di menu
	Selezione di punto del menu a sinistra
	Scorrimento indietro
	Scorrimento avanti
	Selezione di punto del menu a destra
	- Taratura - Azzeramento
	- Attivazione di punto del menu - Memorizzazione di impostazione

	• Uscita dal menu • Ritorno alla modalità di determinazione umidità • Cancellazione
	Partenza di essiccazione
	Arresto di essiccazione



Per inserimento numerico vedi il cap. 7.1.1.

3 Indicazioni basilari (informazioni generali)

3.1 Uso conforme alla destinazione

Lo strumento che avete acquistato serve a determinazione veloce e affidabile di umidità di materiale in sostanze liquide, porose e solide, in base ad analisi termogravimetrica.

3.2 Uso non conforme alla destinazione

Evitare assolutamente colpi e sovraccarichi dello strumento sopra i carichi massimi indicati (Max.), detraendo il carico di tara già esistente. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.

Non usare mai lo strumento in locali minacciati da esplosione. L'esecuzione di serie non è esecuzione antideflagrante.

È vietato apportare modifiche allo strumento il che potrebbe causare ottenimento di risultati errati di pesatura, trasgressione delle condizioni tecniche di sicurezza, nonché distruzione dello strumento.

Lo strumento può essere utilizzato esclusivamente in conformità alle indicazioni riportate. Per altri impieghi / campi di utilizzazione è richiesto il consenso scritto della ditta KERN.

3.3 Garanzia

La garanzia decade nel caso di:

- non osservanza delle nostre indicazioni contenute nel manuale d'istruzioni per uso;
- uso non conforme alle indicazioni riportate;
- modifiche o apertura dello strumento;
- danneggiamenti meccanici e quelli causati dall'azione di utilities, liquidi;
- naturale usura;
- posizionamento non corretto o impianto elettrico non idoneo;
- sovraccarico del meccanismo di misurazione.


3.4 Sorveglianza dei mezzi di controllo

Nel quadro del sistema di qualità, è necessario controllare a intervalli regolari parametri tecnici di misurazione dello strumento per determinazione di umidità e del peso campione eventualmente disponibile. A tal fine l'utente responsabile deve definire un intervallo di tempo adeguato, nonché il genere e la portata del detto controllo. Informazioni riguardanti la supervisione degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché l'indicazione di pesi campione indispensabili, si trovano sul sito Internet della ditta KERN (www.kern-sohn.com). I pesi campione, nonché le bilance si possono calibrare in breve tempo e a buon mercato presso il laboratorio di calibrazione dell'azienda KERN (ripristino alle norme vigenti in singoli stati di utilizzo) accreditato da DKD (Deutsche Kalibrierdienst).

3.5 Avvertimento dei pericoli

ATTENZIONE

-  Lo strumento per determinazione di umidità è usato per determinazione di umidità in materiali. Usarlo solo a questo scopo. Altri usi possono originare pericolo al personale, danni allo strumento stesso o altri danni materiali.
-  Usare lo strumento per determinazione di umidità a essicare le sostanze contenenti acqua.
-  È vietato usare lo strumento per determinazione di umidità in locali minacciati da esplosioni.
-  Lo strumento può essere usato e mantenuto solo da un personale debitamente istruito.
-  Prima di collocamento e messa in funzione dello strumento, è indispensabile leggere attentamente il manuale d'istruzioni per l'uso, anche se si ha già esperienza nell'uso delle bilance della ditta KERN.



-  Lo strumento per determinazione di umidità è uno strumento di precisione resistente che comunque va trattato con cura per assicurare il suo uso pluriennale e senza avarie.




-  Non apportare mai qualsiasi modifica o cambiamento di struttura dello strumento. Usare sempre i ricambi e accessori originali.



- ⚠ Prestare attenzione a che nessun fluido penetri dentro lo strumento, nelle prese presenti al suo retro e dentro le periferiche collegate allo strumento (per esempio dentro una stampante).
Dopo eventuale spargimento di liquido sullo strumento, è necessario staccarlo subito dalla rete di alimentazione.
Lo strumento per determinazione di umidità potrà essere usato di nuovo solo dopo un controllo da parte di rivenditore competente della KERN.




- ⚠ Non depositare mai materiali sullo strumento.



- ⚠ Non deporre né sullo strumento né sotto di esso né al suo fianco nessun materiale infiammabile, in quanto l'ambiente dello stesso è fortemente riscaldato.



- ⚠ Non si devono analizzare con lo strumento per determinazione di umidità campioni che creino pericolo di esplosione, infiammabili e neppure campioni potenzialmente soggetti sotto l'influsso di calore a reazioni chimiche interne.
- ⚠ Materiali di campioni dai quali si liberano le sostanze tossiche vanno essiccati sotto un dispositivo di aspirazione speciale. È necessario accertarsi che non saranno aspirati vapori nocivi alla salute.
- ⚠ I materiali dei campioni che producono vapori aggressivi (p.es. acidi) possono causare la corrosione di elementi dello strumento.



- ⚠ Tirare fuori i campioni con prudenza; il campione stesso, il piatto per campioni e l'unità riscaldante possono ancora scottare a forza di riscaldamento.

- ⚠ Per evitare la formazione di congestioni termiche intorno allo strumento, occorre mantenere intorno allo stesso adeguato spazio vuoto (distanza dallo strumento 20 cm, spazio libero sopra 1 m).


- ⚠ Non usare strumento per determinare l'umidità in locali minacciati da esplosioni.

- ⚠ La spina di rete dev'essere sempre facilmente disponibile.




Pericoli che si verificano durante e dopo la misurazione


- ⚠ Prestare attenzione alla corretta installazione di tutti gli elementi strutturali, vedi il cap. 5.3.
- ⚠ Tirare fuori i campioni con prudenza; il campione stesso, il piatto per campioni e l'unità riscaldante possono essere ancora molto caldi.
- ⚠ Usare sempre il portacampioni che rende il lavoro sicuro ed evita ustioni.



- ⚠ Durante l'uso dello strumento i singoli elementi della sua cassa (p.es. griglia di ventilazione) possono riscaldarsi fortemente. Perciò lo strumento va preso in mano solo laddove sono presenti i manici idonei.



3.5.1 Etichette “Informazione sui pericoli”




⚠ Durante l'uso la griglia di ventilazione e la spia possono riscaldarsi fortemente.



⚠ Aprire sempre completamente il coperchio riscaldante.

⚠ Non usare nessun materiale infiammabile di campioni.



⚠ Prima di sostituire la lampada scollare lo strumento dalla rete di alimentazione elettrica, vedi il cap. 13.2.2.

4 Trasporto e stoccaggio

4.1 Controllo in accettazione

Immediatamente dopo la ricezione del pacco occorre controllare se non abbia eventuali visibili danneggiamenti esterni; lo stesso vale per lo strumento, dopo che è stato sballato.

4.2 Imballaggio / trasporto di ritorno



- ⇒ Tutte le parti dell'imballaggio originale vanno conservate per un eventuale trasporto di ritorno.
- ⇒ Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione si devono scollegare tutti i cavi connessi e parti allentate/mobili.
- ⇒ È necessario rimontare le protezioni per il trasporto, se presenti.
- ⇒ Tutte le parti quali, p.es. gabetta antivento in vetro, piatto della bilancia, alimentatore, ecc. si devono proteggere dallo scivolamento e danneggiamento.

5 Disimballaggio, posizionamento e messa in funzione


5.1 Posto di collocazione, posto di utilizzo

Lo strumento è stato costruito in maniera tale che nelle condizioni di esercizio normali si ottengano risultati di essiccazione affidabili. La scelta del corretto collocamento dello strumento ne assicura funzionamento preciso e veloce.


Nel posto di collocamento occorre rispettare i seguenti principi:




- ⚠ Rimuovere dalla vicinanza materiali minaccianti l'esplosione. I vapori fuoriuscenti, il piatto per campioni e tutti gli elementi della cella di campioni sono molto caldi.



- ⚠ Rimuovere dalla vicinanza materiali facilmente infiammabili.



- ⚠ Proteggere lo strumento dall'azione diretta delle correnti d'aria, causate dall'apertura di finestre e porte.



- ⚠ Evitare l'esposizione a temperature estreme, nonché sbalzi di temperatura che si verificano, per esempio, se lo strumento è collocato presso i radiatori.




- ⚠ Evitare l'esposizione ai raggi solari.



- ⚠ Non depositare mai materiali sullo strumento.



- ⚠ Proteggere lo strumento da umidità alta dell'aria, vapori e polvere.
- ⚠ Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici (provenienti, per esempio dai cellulari o apparecchi radio), cariche statiche, come anche alimentazione elettrica non stabile, sono possibili grandi deviazioni dei risultati (risultato errato di pesata). In tal caso è necessario cambiare la localizzazione della bilancia o eliminare la sorgente dei disturbi.
- ⚠ Evitare cariche statiche provenienti dal materiale pesato, contenitore della bilancia e gabbietta antivento.



- ⚠ Collocare lo strumento su una superficie stabile e piatta.
- ⚠ Evitare scosse durante la pesatura.




- ⚠ Non esporre lo strumento all'azione prolungata di umidità intensa. Rugiada indesiderata (condensazione non desiderata di umidità dell'aria sullo strumento) può verificarsi, quando esso è freddo e sia collocato in un locale a temperatura molto più alta. In tal caso lo strumento va scollegato dalla rete di alimentazione e acclimatato alla temperatura d'ambiente per due ore circa.

- ⚠ Lo strumento può essere usato esclusivamente in ambienti chiusi.

5.2 Disimballaggio e controllo


Tirare con precauzione lo strumento e gli accessori dall'imballaggio. Controllare se tutte le parti costituenti la fornitura sono disponibili e non danneggiate.

5.2.1 Contenuto della fornitura / accessori di serie




1. Strumento
2. 50 piatti monouso per campioni
3. Supporto di piatto
4. Anello di protezione antivento
5. Protezione termica
6. Fusibile di scorta
7. Manico tirapiatto
8. Cavo di rete
9. Coperchio di lavoro
10. Istruzioni per uso
11. Libretto di menu
12. Chiave a brugola

5.3 Collocazione




Lo strumento per determinazione di umidità è fornito parzialmente scomposto. Immediatamente dopo il disimballaggio di tutte le parti, si deve verificare la completezza della fornitura e montare i singoli elementi costruttivi in modo riportato di seguito.


1. Montare la gabbia antivento.




2. Fissare l'anello di gabbia antivento facendo attenzione a far corrispondere il segno □ al □




3. Fissare il supporto del piatto facendo attenzione a far corrispondere il segno □ al □




4. Mettere sopra il piatto per campioni.




5. Mettere in bolla lo strumento girando le viti dei piedi regolabili [1], la bolla d'aria deve trovarsi nella zona segnata.





Se la bolla d'aria si trova presso il bordo sinistro, mettere lo strumento in bolla girando il piede destro con vite regolabile, vedi la fig. 1.

Se la bolla d'aria si trova presso il bordo destro, mettere lo strumento in bolla girando il piede sinistro con vite regolabile, vedi la fig 2.




Il giro contemporaneo di ambo i piedi con viti in senso orario causa lo spostamento della bolla d'aria in avanti (vedi la fig. 3).

Il giro contemporaneo di ambo i piedi con viti in senso antiorario causa lo spostamento della bolla d'aria indietro (vedi la fig. 4).

i Controllare regolarmente la messa in bolla dello strumento.

5.4 Presa di rete

La bilancia è alimentata dalla rete elettrica mediante un cavo di rete fornito in dotazione. Occorre accertarsi che la tensione di rete sia corretta. Lo strumento può essere collegato alla rete solo quando i dati sullo strumento (etichetta) e la tensione locale sono identici.



Nota importante:

Corrisponde l'indicazione alla tensione locale di alimentazione?

- Non collegare lo strumento nel caso di tensioni di alimentazione differenti!
- Nel caso di corrispondenza, lo strumento può essere collegato alla rete.

Lo strumento per determinazione di umidità può essere collegato solo alla presa con spina dotata di filo di protezione (PE), installato conformemente alle norme. La protezione può essere compromessa a causa di uso di una prolunga senza il filo di protezione. Nel caso di alimentazione dalla rete senza la spina di sicurezza, uno specialista deve creare protezione equivalente, conforme alle disposizioni legali vigenti in materia degli impianti.


- La spina di rete dev'essere sempre facilmente accessibile.
- Prima di avviamento dello strumento verificare se il cavo di rete non sia danneggiato.
- Il cavo di rete va disposto in modo che non si possa danneggiarlo e che esso non ostacoli il lavoro al personale addetto alla misurazione.

5.4.1 Accensione di alimentazione

- ⇒ Alimentare la bilancia con cavo di rete. L'indicatore si accenderà e viene eseguita l'atodiagnosi dello strumento.



- ⇒ L'atodiagnosi dello strumento è finita quando sull'indicatore comparirà l'indicazione "OFF".
- ⇒ Per accendere, premere il tasto **ON/OFF**. Viene eseguita l'atodiagnosi dello strumento; lo strumento è pronto a pesare subito dopo la visualizzazione di peso.



5.5 Messa in funzione

Volendo ottenere risultati precisi di pesatura con bilance elettroniche bisogna portare a temperatura di lavoro idonea (vedi “Tempo di riscaldamento”, capitolo 1). Durante il riscaldamento la bilancia dev’essere alimentata elettricamente.

La precisione della bilancia dipende dall’accelerazione terrestre locale.

È indispensabile attenersi alle indicazioni contenute nel capitolo “Calibrazione”.

5.6 Collegamento delle periferiche

Prima di collegare (o scollegare) dispositivi supplementari (stampante, computer) all’interfaccia dati, lo strumento per determinazione di umidità va necessariamente scollegato dalla rete.

Devono usarsi esclusivamente accessori e dispositivi periferici dell’azienda KERN che sono stati adattati allo strumento in maniera ottimale.

6 Calibrazione

6.1 Calibrazione della bilancia

Siccome il valore di accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, ogni bilancia va adattata – conformemente al principio di pesata risultante dalle basi di fisica – all'accelerazione terrestre propria del luogo di posizionamento della stessa (solo se la bilancia non ha subito calibrazione di fabbrica nel luogo di posizionamento). Tale processo di calibrazione dev'essere eseguito al primo avviamento, dopo ogni cambiamento di ubicazione della bilancia, come anche nel caso di sbalzi di temperatura ambiente. Inoltre, al fine di ottenere risultati precisi di misurazione, si raccomanda di calibrare la bilancia ciclicamente anche in modalità di pesatura.

- i**
- Assicurare le condizioni stabili d'ambiente e garantire il tempo richiesto di riscaldamento (vedi il capitolo 1), al fine di stabilizzare la bilancia.
 - Eseguire la calibrazione con il piatto per campioni messo sulla bilancia. Durante l'operazione non depporre sul piatto nessun oggetto.
 - La calibrazione va fatta utilizzando il peso possibilmente più vicino al carico massimo della bilancia (peso di calibrazione consigliato, vedi il cap. 1). La calibrazione può essere eseguita anche usando pesi con altri valori nominali (10 g – 60 g), ma ciò non è ottimale dal punto di vista della tecnica di misurazione. Le informazioni riguardanti i pesi campione si possono trovare sul sito Internet: <http://www.kern-sohn.com>

⇒ Richiamare il menu premendo il tasto **MENU**.




⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**CAL**".

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata l'impostazione attuale. Se necessario, premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il sottopunto del menu "**BAL**".

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato il messaggio "**WAIT**", quindi sarà visualizzato il peso di calibrazione attualmente impostato.



Aprire il coperchio riscaldante.



i

- Volendo cambiare valore del peso di calibrazione, inserire l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione (vedi il cap. 7.1.1 "Inserimento numerico").
- Nel caso di collegamento di una stampante opzionale e attivazione della funzione GLP (vedi il cap. 6.3), viene attivata la stampa del protocollo di calibrazione.

⇒ Mentre l'indicazione lampeggia, mettere con cautela al centro del piatto per campioni il peso di calibrazione, p.es. 50 g.



⇒ La calibrazione sarà iniziata.

⇒ Aspettare la visualizzazione del valore "0,000 g". Mentre l'indicazione lampeggia, togliere il peso di calibrazione.



⇒ La calibrazione è finita dopo la visualizzazione del messaggio "END". Lo strumento è automaticamente riportato al menu.



⇒ Si ritorna alla modalità di pesatura premendo il tasto **ESC**.




6.2 Calibrazione di temperatura

Si consiglia di verificare ogni tanto il valore di temperatura dello strumento con un kit opzionale DBSA01 per la rettifica di temperatura. La temperatura è rilevata in due punti (100°C e 180°C), e la correzione della temperatura è possibile sia nell'uno che nell'altro.


Prima, dopo l'ultima fase di riscaldamento occorre lasciare lo strumento in raffreddamento fino alla temperatura ambiente.

Preparativi:


- ⇒ Fissare il sensore di temperatura su un kit di calibrazione di temperatura, come dimostrato in figura.




- ⇒ Togliere il piatto per campioni e il suo supporto dallo strumento per determinazione di umidità.



- ⇒ Installare il kit di calibrazione di temperatura come dimostrato in figura.




- ⇒ Chiudere il coperchio riscaldante. Eventuale visualizzazione del messaggio d'errore "ol" può essere trascurata.
- ⇒ Premendo il tasto **ON/OFF** accendere il termometro digitale del kit per la calibrazione di temperatura.



Richiamo del menu:

- ⇒ Richiamare il menu premendo il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "**PRoGRM**".
- ⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**CAL**".
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata impostazione attuale. Se necessario, selezionare premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** il sottopunto del menu "**TEMP**".
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato il primo punto controllato di temperatura.
- ⇒ Premere il tasto **START**, sarà avviata la prima fase di riscaldamento.



- i** • Durante la fase di riscaldamento, il coperchio riscaldante non può essere aperto più di 1 minuto, altrimenti sarà visualizzato il messaggio d'errore "**ERR.100**". In tal caso premere il tasto **ESC** e avviare di nuovo il punto del menu "**TEMP**".
- Procedere con cautela, in quanto durante l'uso i singoli componenti, p.es. la griglia di ventilazione e la spia possono essere fortemente riscaldati.
- Quando l'indicazione di temperatura lampeggia, la correzione deve avvenire entro 15 minuti, altrimenti la calibrazione di temperatura sarà interrotta (sarà visualizzato il messaggio "**AbORT**").
- ⇒ Dopo i 15 minuti la calibrazione di temperatura del 1 punto è finita. Mentre l'indicazione di temperatura lampeggia, comparare il valore di temperatura visualizzato sul termometro con la temperatura dello strumento per determinazione di umidità. Se ambo i valori sono identici, correggerli con i tasti di navigazione **↓** **↑** e confermare con il tasto **ENTER**. Per inserimento numerico vedi il cap. 7.1.1.



- ⇒ Sarà visualizzato il secondo punto controllato di temperatura.
- ⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**, sarà avviata la seconda fase di riscaldamento
- ⇒ Dopo i 15 minuti la calibrazione di temperatura del 2. punto è finita. Mentre l'indicazione di temperatura lampeggia, comparare il valore di temperatura visualizzato sul termometro con la temperatura dello strumento per determinazione di umidità. Se ambo i valori sono identici, correggerli con i tasti di navigazione **↓** **↑** e confermare con il tasto **ENTER**. Per inserimento numerico vedi il cap. 7.1.1.
- ⇒ La calibrazione è finita dopo la visualizzazione del messaggio "END". Lo strumento è automaticamente riportato al menu. Nel caso di collegamento di stampante opzionale e attivazione della funzione GLP (vedi il cap. 6.3), viene avviata la stampa del protocollo di calibrazione.
- ⇒ Si ritorna alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



Nel caso di collegamento di stampante opzionale e attivazione della funzione GLP (vedi il cap. 6.3), viene attivata la stampa del protocollo di calibrazione.

6.3 Protocollo ISO/GLP

Nei sistemi di assicurazione di qualità sono richiesti gli stampati dei risultati di rilievi e di calibrazione corretta insieme con indicazione di data e ora, nonché numero identificativo dello strumento. Il modo più facile di ottenerli è collegare allo strumento una stampante.

- i** • Accertarsi che i parametri di comunicazione dello strumento per determinazione di umidità e della stampante siano conformi, vedi il cap. 11.2.
- Per esempi di stampati vedi il cap 11.7.

⇒ Richiamare il menu premendo il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “**PRoGRM**”.



⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “**CAL**”.



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata la modalità di calibrazione “**BAL / TEMP**”.

⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “**CAL.REC**”.




⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, l'indice **➡** accanto a “**CAL.REC**” indica l'impostazione attuale.

Indice ➡	Indicazione	Selezione
È visualizzato		Emissione di protocollo di calibrazione attiva.
Non è visualizzato		Emissione di protocollo di calibrazione non attiva.

⇒ Attivazione/disattivazione della funzione con il tasto **ENTER**.

⇒ Ripristino dell'indicazione di umidità con il tasto **ESC**.

7 Menu Menu Map



↑	Press ↑ or ↓ to search for the menu option	* Default settings
↔	Press → to proceed to the next menu option. Press ← to return to the previous menu option.	◆ Indicates the restriction of menu item selection
☑	Confirm	☞ Refers to a chapter in the instruction manual

7.1 Navigazione nel menu

	• Richiamo del menu
	• Selezione e scorrimento dei punti del menu in alto. • Selezione di impostazione nel quadro di una funzione.
	• Selezione e scorrimento dei punti del menu in basso. • Selezione di impostazione nel quadro di una funzione
	• Selezione del punto di menu situato a sinistra.
	• Selezione del punto di menu situato a destra.
	• Conferma e memorizzazione.
	• Uscita dal menu

7.1.1 Inserimento numerico

Tasto	Indicazione	Funzione
	Tasto di navigazione ↑	Incremento del valore di cifra lampeggiante
	Tasto di navigazione ↓	Diminuzione del valore di cifra lampeggiante
	Tasto di navigazione →	Selezione di cifra situata a destra.
	Tasto di navigazione ←	Selezione di cifra situata a sinistra.
	Tasto ENTER	Conferma di dati inseriti
	Tasto ESC	Cancellazione di dati inseriti

8 Determinazione di umidità

8.1 Avviamento di essiccazione


i Per il primo avviamento preimpostare i parametri di essiccazione in modo descritto al cap. 9.

- ⇒ Per impostare i parametri di essiccazione procedere in modo descritto al cap. 9. oppure far leggere il programma di essiccazione dalla memoria proprio di un campione, vedi il cap. 9.1.


Accertarsi che lo strumento sia impostato alla modalità di determinazione di umidità. Se necessario, premere il tasto **ESC**.



- ⇒ Aprire il coperchio riscaldante.



- ⇒ Mettere il piatto per campioni dopo l'acclimatazione alla temperatura ambiente.




- ⇒ Con il coperchio riscaldante chiuso aspettare la visualizzazione dell'indice di stabilizzazione [→] e azzerare la bilancia con il tasto **TARE**.




i Entro 30 minuti mettere il campione, altrimenti sarà visualizzato il messaggio d'errore "**TIM.oUT**". In tal caso premere il tasto **ESC** e di nuovo azzerare lo strumento.

- ⇒ Mettere il campione sul piatto per campioni. Per i preparativi vedi il cap. 12.4.
Prendere in considerazione il peso minimo > 0,02 g.



⇒ Chiudere il coperchio riscaldante, la misurazione sarà avviata automaticamente.



- i** • Se lo start automatico di misurazione non avviene, lo strumento è impostato alla partenza manuale. Per avviarlo premere il tasto **START**.
- Nel menu è possibile selezionare fra la partenza manuale e quella automatica; vedi il cap. 9.2.3.
- Rispettare gli avvertimenti di pericolo; vedi il cap. 3.5 “Pericoli presenti durante e dopo la misurazione”.

⇒ Alla fine di essiccazione suona un segnale acustico e il riscaldamento viene spento.

⇒ È visualizzato il risultato di misurazione marcato con indice [*].

⇒ Segue una passeggera accensione della soffiante.

⇒ Per i rilievi successivi premere il tasto **ON/OFF**, lo strumento è riportato in modalità di determinazione di umidità. L'indice [*] si spegne.

⇒ Per l'arresto di essiccazione, vedi il cap. 8.3.



- i** Nel caso allo strumento sia collegata na stampante opzionale, avviene la Stampa di protocollo di misurazione, in funzione dell'impostazione nel menu, vedi il cap. 11.3.

8.2 Interruzione di essiccazione

- ⇒ Il rilievo può essere interrotto in qualsiasi momento con il tasto **STOP**. Suona un segnale acustico lungo, ed è visualizzato il messaggio **"ABORT"**.

Oppure

- ⇒ Premere il tasto **ESC**. Lo strumento ritorna alla modalità di determinazione di umidità, il risultato di rilievo viene annullato.

Oppure



- ⇒ Premere di nuovo il tasto **STOP**. Viene visualizzato il risultato di rilievi marcato con indice [*] e è memorizzato.



8.3 Fine di essiccazione

- ⇒ Aprire il coperchio riscaldante.


- ⚠ Rispettare gli avvertimenti di pericolo vedi il cap. 3.5 "Pericoli presenti durante il rilievo e dopo il rilievo".
- ⚠ Tirare fuori i campioni con prudenza; il campione stesso, il piatto per campioni e l'unità riscaldante possono essere ancora molto caldi.
- ⚠ Usare sempre il portacampioni che rende il lavoro sicuro ed evita ustioni.



8.4 Spegnimento dello strumento

- ⇒ Premere il tasto **ON/OFF** fino alla visualizzazione dell'indicazione **"OFF"**; l'indicazione cambia in **"READY"**. Lo strumento viene messo con ciò in modalità di prontezza all'uso. In questa modalità non è richiesto il tempo di riscaldamento dello strumento al fine di usarlo alle misurazioni.

- ⇒ Per scollegare completamente l'alimentazione elettrica bisogna scollegarlo dalla rete.




9 Parametri di essiccazione

Lo strumento può memorizzare interi programmi di essiccazione con parametri di essiccazione di campione impostati individualmente.

È possibile selezionare quattro modalità di essiccazione (essiccazione standard, graduale, protettiva, veloce) e due criteri di spegnimento (comandato a tempo, automatica).

Conformemente alla modalità di essiccazione sono impostati altri parametri quali tempo e temperatura di essiccazione e ΔM (perdita continua di peso in 30 sec.), vedi la tabella sotto.

	Indicazione	Modalità di essiccazione	Criterio di spegnimento	Tempo di essiccazione	Temperatura di essiccazione	ΔM
AUTO ☞ Vedi il cap. 9.2.1.1		standard	automatico	-	x	x
TIME ☞ Vedi il cap. 9.2.1.2		standard	comandato a tempo	x	x	-
RAPID ☞ Vedi il cap. 9.2.1.3		essiccazione veloce	comandato a tempo	x	x	-
o						
			automatico	-	x	x
SLOW ☞ Vedi il cap. 9.2.1.4		essiccazione protettiva	comandato a tempo	x	x	-
o						
			automatico	-	x	x
STEP ☞ Vedi il cap. 9.2.1.5		essiccazione graduale	comandato a tempo	x	x	-
o						
			automatico	-	x	x

Prima di selezionare i parametri di essiccazione bisogna scegliere la cella di memoria per programma di essiccazione, vedi il cap. 9.1.



Per risparmiare lo strumento, non utilizzarlo per più di un'ora alle temperature di essiccazione superiori ai 180°C.

9.1 Memorizzazione/ricambio

Sono disponibili 10 celle di memoria per interi processi di essiccazione facilmente richiamabili e avviabili in base al numero di programma memorizzato.

- ⇒ Richiamare il menu premendo il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "PRoGRM".



- ⇒ Premere il tasto di navigazione → e confermare con il tasto **ENTER**.



Sarà visualizzata l'impostazione attuale.



- ⇒ Premendo i tasti di navigazione ↓ ↑ selezionare il programma desiderato; possibilità di selezione dallo 0 a 9.



- ⇒ Confermare la selezione con il tasto **ENTER**.

L'indicazione [5 1:xxx] segnala i parametri di essiccazione attualmente impostati.



- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.

- ⇒ Impostare i parametri di essiccazione per il numero di programma di essiccazione selezionato, vedi il capitolo successivo 9.2.

9.2 Impostazioni

9.2.1 Modalità di essiccazione

9.2.1.1 Modalità di essiccazione AUTO

(essiccazione standard / criterio di spegnimento “ ΔM ”)

L'essiccazione è realizzata con parametri di essiccazione impostati dall'utente.

L'essiccazione sarà finita automaticamente, se la perdita di peso impostata (ΔM) rimane stabile per 30 sec.

Impostazioni:

- Modalità di essiccazione **AUTO** 
- Temperatura di essiccazione 
- ΔM 

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “**PRoGRM**”.



⇒ Premere il tasto di navigazione **→**, successivamente, premendo i tasti di navigazione **↓ ↑** selezionare il punto del menu “**AUTO**”.



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata a intermittenza impostazione attuale di temperatura di essiccazione.



⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓ ↑**; possibilità di scelta dei valori compresi fra 50°C e 200°C (un passo uguale a 1°C).



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il valore di ΔM impostato.



⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓ ↑**, possibilità di scelta fra 01% – 0,1% (un passo uguale a 0,01%).

⇒ Salvare premendo il tasto **ENTER**.



⇒ Premendo il tasto **ESC** è possibile ritornare alla modalità di determinazione di umidità. Si possono cominciare le misurazioni (vedi il cap. 8.1). Il comando del processo avviene conforme a tutte le impostazioni effettuate.



i Nel caso di un campione dall'umidità più bassa dell'0,01% , il criterio di spegnimento è raggiunto subito. In tal caso consigliamo la selezione del programma di essiccazione **TIME** descritto di seguito, vedi il cap. 9.2.1.2.

9.2.1.2 Modalità di essiccazione TIME (essiccazione standard / criterio di spegnimento "Tempo")

L'essiccazione è realizzata con parametri di essiccazione impostati dall'utente e viene finita allo scorrere di un tempo impostato.

Impostazioni:

- Modalità di essiccazione **TIME** 
 - Temperatura di essiccazione 
 - Tempo di essiccazione 
- ⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "PRoGRM".
- ⇒ Premere il tasto di navigazione **→**, successivamente, premendo i tasti di navigazione **↓ ↑** selezionare il punto del menu "**TIME**".
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata a intermittenza impostazione attuale di temperatura di essiccazione.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓ ↑**; possibilità di scelta nell'intervallo compreso fra i 50°C e 200°C (un passo uguale a 1°C).
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il valore di tempo di essiccazione attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓ ↑**, possibilità di scelta nell'intervallo compreso fra un minuto fino e 4 ore (un passo uguale a 1 minuto) oppure 4 ore fino a 12 ore (un passo uguale a 1 ora).
- ⇒ Salvare premendo il tasto **ENTER**.
- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**. Lo strumento è pronto alle misurazioni (vedi il cap. 8.1). Il processo è comandato conforme a tutte le impostazioni effettuate.



9.2.1.3 Modalità di essiccazione RAPID (essiccazione veloce)

Nel caso di essiccazione veloce viene acceso il grado di preriscaldamento, cioè la temperatura viene incrementata velocemente ed supera il valore della temperatura di essiccazione impostato, finché la perdita di peso scenderà al livello più basso del valore impostato (perdita di peso in 30 sec.).

Successivamente la temperatura è regolata in basso fino al valore impostato.

L'essiccazione sarà terminata in funzione del valore di tempo impostato, allo scorrere del tempo impostato oppure quando la perdita di peso impostata (ΔM) è stabile durante 30 sec.

L'essiccazione è idonea ai campioni con alto tenore di acqua (per esempio: fluidi).

Impostazioni:

- Modalità di essiccazione **RAPID**
- ΔM "Grado di preriscaldamento"
- Temperatura di essiccazione
- Criterio di spegnimento: tempo di essiccazione oppure il ΔM



⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "PRoGRM".



⇒ Premere il tasto di navigazione ➔, successivamente, premendo i tasti di navigazione ↓ ↑ selezionare il punto del menu "RAPID".



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato a intermittenza il valore del grado di preriscaldamento attualmente impostato.

Possibilità di scelta fra 0,1% – 9,9% (un passo uguale a 0,01%).




⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata a intermittenza impostazione attuale di temperatura di essiccazione.

⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione ↓ ↑; possibilità di scelta fra i 50°C e 200°C (un passo uguale a 1°C).




- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il criterio di spegnimento attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione, **TIME** = comando a tempo, ΔM = automatico.



Impostazione di TIME

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il tempo di essiccazione attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione $\downarrow \uparrow$; possibilità di scelta compresa fra 1 minuto e 4 ore (un passo uguale 1 minuto) o 4 ore fino a 12 ore (un passo uguale a 1 ora).
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**.




- ⇒ Il ritorno alla modalità di pesatura con il tasto **ESC**. Si possono cominciare le misurazioni (vedi il cap. 8.1). Il comando del processo avviene conforme a tutte le impostazioni effettuate.

Oppure

Impostazione di ΔM

- ⇒ Confermare la selezione con il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il valore di ΔM attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione $\downarrow \uparrow$, possibilità di scelta fra 0,01% – 0,1% (un passo uguale a 0,01%).
- ⇒ Salvare premendo il tasto **ENTER**.
- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**. Si possono cominciare i rilievi (vedi il cap. 8.1). Il comando del processo di essiccazione avviene conforme a tutte le impostazioni effettuate.



9.2.1.4 Modalità di essiccazione SLOW (essiccazione protettiva)

Nel caso di essiccazione protettiva la temperatura è aumentata fino al valore impostato con velocità inferiore a quella di essiccazione standard.

L'essiccazione sarà finita, in funzione dell'impostazione, allo scorrere di tempo impostato oppure quando la perdita di peso impostata (ΔM) sarà stabile per 30 seck. L'essiccazione protettiva è prevista per i campioni che non resistono all'essiccazione rapida con radiatori. Anche per per i campioni sui cui durante il riscaldamento veloce si crea una crosta che successivamente influisce sull'evaporazione di umidità contenuta nel campione.

Impostazioni:


- Modalità di essiccazione **SLOW**
- Temperatura di essiccazione
- Criterio di spegnimento: tempo di essiccazione o il ΔM



⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "PRoGRM".



⇒ Premere il tasto di navigazione **→**, successivamente, premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**SLOW**".




⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato a intermittenza il valore attualmente impostato di temperatura d'essiccazione.



⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**; possibilità di scelta fra i 50°C e 200°C (un passo uguale a 1°C).

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il criterio di spegnimento attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**,
TIME = comando a tempo,
 ΔM = automatico.



Impostazione di TIME

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il tempo di essiccazione attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**; possibilità di scelta compresa fra 1 minuto e 4 ore (un passo uguale 1 minuto) o 4 ore fino a 12 ore (un passo uguale a 1 ora).
- ⇒ Salvare la selezione premendo il tasto **ENTER**.



- ⇒ Il ritorno alla modalità di pesatura con il tasto **ESC**. Si possono cominciare le misurazioni (vedi il cap. 8.1). Il comando del processo avviene conforme a tutte le impostazioni effettuate.

Oppure

Impostazione di ΔM

- ⇒ Confermare la selezione con il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il valore di ΔM attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**, possibilità di scelta fra 0,01% – 0,1% (un passo uguale a 0,01%).
- ⇒ Salvare premendo il tasto **ENTER**.
- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**. Lo strumento è pronto alle misurazioni (vedi il cap. 8.1). Il comando del processo di essiccazione avviene conforme a tutte le impostazioni effettuate.



9.2.1.5 Modalità di essiccazione STEP (essiccazione graduale)

L'essiccazione graduale può essere utilizzata per le sostanze che dimostrano particolare comportamento durante il riscaldamento. È possibile selezionare 2 o 3 gradi di essiccazione.

La durata e il grado di riscaldamento di singoli gradi si possono selezionare liberamente.

L'essiccazione sarà finita, in funzione dell'impostazione per il grado 2 o 3, allo scorrere di tempo impostato oppure quando la perdita di peso impostata (ΔM) sarà stabile per 30 sec.

Impostazioni:

	1 grado	2 grado	3 grado
Mod. essiccazione STEP 	Temperatura essiccazione 	Temperatura essiccazione 	Temperatura essiccazione 
Criterio di spegnimento	Durata essiccazione 	Durata essiccazione 	Durata essiccazione 
	-	oppure ΔM	oppure ΔM

1. Richiamare il menu con il tasto "MENU".



2. Selezione di modalità di essiccazione

- ⇒ Premere il tasto di navigazione →, successivamente, premendo i tasti di navigazione ↓ ↑ selezionare il punto del menu "STEP".



3. Impostare la temperatura di essiccazione per il primo grado.

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato a intermittenza il valore attualmente impostato di temperatura d'essiccazione per il primo grado.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione ↓ ↑; possibilità di scelta fra i 50°C e 200°C (un passo uguale a 1°C).



4. Impostare la durata di essicazione per il primo grado.

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato il valore di tempo d'essicazione attualmente impostato per il primo grado.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**; possibilità di scelta compresa fra 1 minuto e 4 ore (un passo uguale 1 minuto).




5. Impostare la temperatura di essicazione per il secondo grado.

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato a intermittenza il valore di temperatura d'essicazione attualmente impostato per il secondo grado.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**; possibilità di scelta fra i 50°C e 200°C (un passo uguale a 1°C).




6. Impostare la durata di essicazione o ΔM per il secondo grado.

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato il valore attualmente impostato.
- ⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il criteri di spegnimento (TIME o ΔM) per il secondo grado.



Impostazione di ΔM

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato a intermittenza il valore di ΔM attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**, possibilità di scelta fra 0,01% – 0,1% (un passo uguale a 0,01%).




Oppure

Impostazione di TIME

- ⇒ Confermare la selezione con il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il valore di tempo attualmente impostato.
- ⇒ Selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti di navigazione **↓** **↑**; possibilità di scelta è compresa fra 0 minuti e 240 minuti (un passo uguale a 1 minuto). Inserendo lo 0, il grado successivo è saltato.
- ⇒ Confermare la selezione con il tasto **ENTER**.

Nel caso di essiccazione a 2 gradi passare successivamente al passo 8.

Nel caso di essiccazione a 3 gradi passare successivamente al passo 7.



7. Impostare i parametri di essiccazione per il terzo grado

Inserimento di temperatura di essiccazione, vedi il passo 5.

Inserimento di durata di essiccazione o di ΔM , vedi il passo 6.



8. Ritorno alla modalità di pesatura

- ⇒ Ritorno alla modalità di pesatura premendo il tasto **ESC**. Lo strumento è pronto alle misurazioni (vedi il cap. 8.1). Il comando del processo di essiccazione avviene conforme a tutte le impostazioni effettuate.

9.2.2 Indicazione di risultato

È possibile scegliere liberamente l'indicazione di risultato fra l'indicazione di percentuale d'umidità, percentuale di peso secco, peso secco ATRO*, umidità ATRO* e il peso residuo in grammi.


Modo di conversione

Legenda dei simboli

W: Peso iniziale (valore di peso prima di misurazione)

D: Peso residuo (valore di peso al termine di misurazione)

M: Perdita di peso = peso iniziale – peso residuo

Unità	Conversione	Indicazione
[%] di umidità 0 – 100%	$\frac{W - D}{W} = 100\%$	
[%] di peso secco 100–0%	$\frac{D}{W} \times 100\%$	
Peso secco ATRO* 100–999%	$\frac{W - D}{D} \times 100\%$	
Umidità ATRO* 0 – 999%	$\frac{W}{D} \times 100\%$	




*ATRO è unità utilizzata esclusivamente nell'industria di legname.

Umidità del legno (ATRO) è la partecipazione dell'acqua contenuta nel legno e indicata come la percentuale di peso di legno privo di umidità.

È calcolata come differenza fra il peso fresco (peso iniziale) e il peso secco (peso residuo).

Impostazioni nel menu:

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “PRoGRM”.



- ⇒ Selezionare il punto del menu “UNIT” premendo i tasti di navigazione ↓ ↑.
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo i tasti di navigazione ↓ ↑ selezionare l'unità desiderata.

Indicazione	Descrizione
[M/W]	[%] di umidità
[D/W]	[%] di peso secco
[M/D]	Peso secco ATRO*
[W/D]	Umidità ATRO*
[GRAM]	Risultato in grammi



- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**. Sarà visualizzato il minimo valore attualmente impostato.
- ⇒ Premendo i tasti di navigazione ↓ ↑ selezionare l'unità desiderata.

Unità	Possibilità di selezione
[M/W] [D/W] [M/D] [W/D]	[0,1%] oppure [0,01%]
[GRAM]	[0,001 g] oppure [0,01 g]



- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**.
- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.

9.2.3 Criterio di avviamento

Nel punto del menu “**START**” è possibile scegliere fra l’attivazione manuale e automatica di misurazione.

- ⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “PRoGRM”.



- ⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “**START**”.

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, l’indice ➡ accanto a “**EASY**” indica l’impostazione attuale.



- ⇒ Commutazione fra la partenza in manuale ed automatica premendo il tasto **ENTER**.



Indice ➡	Indicazione	Selezione	Descrizione
È visualizzato		start automatico	Misurazione è iniziata alla fine di apertura del coperchio riscaldante.
Non è visualizzato		start manuale	Misurazione è iniziata dopo la pressione del tasto START , indipendentemente dal fatto che il coperchio riscaldante sia aperto o chiuso.

- ⇒ Il ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.

10 Altre impostazioni

10.1 Inserimento di indicazione del campione

Nel punto del menu “**CODE**” è possibile inserire identificatore di campione a quattro posizioni. È emesso nel protocollo di misurazione.

Possibilità di selezione:

Posizione 1 e 2: „0–9” oppure “A–Z” oppure „_”

Posizione 3 e 4: „0–9” (ad ogni misurazione il valore è incrementato automaticamente di “1”, dopo “99” viene lo “00”)

Impostazione di fabbrica: „0000”

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “**PRoGRM**”.




⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “**CoDE**”.



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato un punto a quattro posizioni. La posizione attiva lampeggia.

⇒ Premendo i tasti di navigazione inserire l'indicazione desiderata di campione, vedi il cap. 7.1.1 “Inserimento numerico”.



⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



10.2 Impostazione di data/ora per il protocollo di misurazione

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “PRoGRM”.



⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “DATE”.



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato il formato di data attualmente impostato.

⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il formato desiderato.



Indicazione	Descrizione
[YYMMDD]	anno, mese, giorno
[MMDDYY]	mese, giorno, anno
[DDMMYY]	giorno, mese, anno



⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, è visualizzato il formato di data attualmente impostato; la posizione attiva lampeggia.




⇒ Premendo i tasti di navigazione inserire la data attuale, vedi il cap. 7.1.1 “Inserimento numerico”.

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, è visualizzato il tempo attualmente impostato; la posizione attiva lampeggia.

⇒ Premendo i tasti di navigazione inserire il tempo attuale, vedi il cap. 7.1.1 “Inserimento numerico”.

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**.

⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



10.3 Blocco del menu

Per evitar le modifiche di impostazioni del menu si possono bloccare i successivi processi d'impostazione.

Nonostante il blocco del menu sono accessibili i seguenti blocchi del menu.

- ☞ PRG-No / Richiamo dei programmi di essiccazione, vedi il cap. 9.1
- ☞ LoCK / Blocco del menu, capitolo attuale
- ☞ PRINT / Emissione dei risultati di misurazione, vedi il cap. 11.4

Attivazione del blocco di menu:

6. Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "PRoGRM".



7. Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**LoCK**".
8. Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata la richiesta della password. La posizione attiva lampeggia.
9. Premendo i tasti di navigazione inserire la password, vedi il cap. 7.1.1 "Inserimento numerico".



- ☞ Impostazione di fabbrica: "9999".
- ☞ Modifica della password, vedi il capitolo successivo.
- ☞ Dopo l'inserimento della password corretta è visualizzato il messaggio "**ok**".
- ☞ Dopo l'inserimento della password non corretta è visualizzato il messaggio "**NG**". Ripetere l'inserimento della password dal primo passo.

10. Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata l'impostazione attuale.



- ⇒ Con la visualizzazione di "**LoCK**" premere il tasto **ESC**.



- ⇒ Blocco del menu è attivo. Lo strumento è riportato alla modalità di determinazione di umidità.



Rimozione di blocco del menu

- ⇒ Ripetere i passi 1–5.
Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata impostazione attuale.
- ⇒ Con la visualizzazione di “**LoCK**” premere il tasto **ESC**.
- ⇒ Il blocco del menu è stato cancellato. Lo strumento è riportato alla modalità di determinazione di umidità.



10.4 Modifica della password



Password standard (impostazione di fabbrica): "9999".

1. Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "**PRoGRM**".



2. Premendo i tasti di navigazione selezionare il punto del menu "**PASS**".



3. Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata la domanda della password. La posizione attiva lampeggia.
4. Premendo i tasti di navigazione inserire la password attualmente impostata, vedi il cap. 7.1.1 "Inserimento numerico".



Impostazione di fabbrica: "9999".

Dopo l'inserimento della password corretta è visualizzato il messaggio "**ok**".

Dopo l'inserimento della password non corretta è visualizzato il messaggio "**NG**". Ripetere la procedura di inserimento della password dal primo passo.

- ⇒ Premendo i tasti di navigazione inserire la nuova password, vedi il cap. 7.1.1 "Inserimento numerico".



- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, l'indicazione cambia in "**SET**", quindi in "**PASS**".



- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



10.5 Inserimento del numero identificativo

Possibilità di selezione:

Quattro segni, ogni volta è possibile scegliere “0–9” o “A–Z” oppure “_”

Impostazione di fabbrica: ID “0000”

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “PRoGRM”.



⇒ Premendo i tasti di navigazione ↓ ↑ selezionare il punto del menu “ID”.




⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato un numero a quattro posizioni. La posizione attiva lampeggia.



⇒ Premendo i tasti di navigazione inserire il numero ID desiderato, vedi il cap. 7.1.1 “Inserimento numerico”.

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, l’indicazione cambia in “SET”, quindi in “ID”.



⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.


10.6 Resettaggio del menu

La funzione di resettaggio del menu permette di ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.

- ⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "PRoGRM".



- ⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**RESET**".
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata la domanda "**RST.OK?**".
- ⇒ Confermare la domanda premendo il tasto **ENTER**.



Tutte le impostazioni saranno resettate e saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.

- ⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.




11 Stampa, memorizzazione e richiamo dei risultati di misurazione

Lo scambio di dati fra lo strumento per la determinazione di umidità e la stampante avviene attraverso l'interfaccia RS 232C.

Insieme con lo stampato, aparte il risultato della misurazione sono automaticamente salvati tutti i parametri di essiccazione (100 posizioni). Oltre all'indicazione selezionabile "XX" (vedi il cap. 10.1) insieme con il numero corrente (XX00–XX99) è automaticamente impostata la descrizione della cella di memoria.

- ☞ Richiamo e stampa dei risultati di rilievi, vedi il cap. 11.4.
- ☞ Cancellazione della memoria, vedi il cap. 11.6.




RS 232

Per garantire la comunicazione fra lo strumento per determinazione di umidità e una stampante devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Lo strumento per determinazione di umidità va scollegato dalla alimentazione elettrica e collegato con interfaccia della stampante tramite adeguato cavo di collegamento. Il lavoro senza disturbi è garantito solo se si usa adeguato cavo d'interfaccia della ditta KERN.

I parametri di comunicazione (velocità di trasferimento, bits e parità) dello strumento per determinazione di umidità e della stampante devono concordare. 11.2.

11.1 Disposizione dei pin dell'interfaccia RS232C



Printer			KERN DBS	
RXD	2	————	2	TXD
TXD	3	————	3	RXD
DTR	4	————	4	DSR
SG	5	————	5	SG
DSR	6	————	6	DTR
RTS	7	⌋	7	CTS
CTS	8	⌋	8	RTS
NC	9		9	

11.2 Parametri dell'interfaccia

1. Richiamare il menu premendo il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "**PRoGRM**".



2. Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**CoM.SET**".

3. Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzato il porto attualmente impostato.

oUT.1 = RS232

oUT.2 = USB



4. Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il sottopunto del menu "**oUT.1**".

5. Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, è visualizzata la velocità di trasferimento attualmente impostata.



6. Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare l'impostazione desiderata.

7. Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, è visualizzato il successivo parametro dell'interfaccia.

Impostare successivamente tutti i parametri dell'interfaccia, ripetendo ogni volta i passi 6 e 7.

- **Velocità di trasferimento**

Possibilità di selezione di impostazioni:

Indica- zione	B. 1200*	B. 2400	B. 4800	B. 9600	B. 19.2k	B. 38.4k
Velocità di trasfe- rimen- to	1200 bps	2400 bps	4800 bps	9600 bps	19,2 kbps	38,4 kbps

- **Parità**

Possibilità di selezione di impostazioni:

Indica- zione	P.NoNE*	P.oDD	P.EVEN
Parità	mancaza di parità, 8 bit	parità contraria, 7 bit	parità semplice, 7 bit

- **Bit d'arresto**

Possibilità di selezione di impostazioni:

Indica- zione	SToP. 1*	SToP. 2
Bit d'arresto	1 bit	2 bit

- **Handshake**

Possibilità di selezione di impostazioni:

Indica- zione	HS.HW*	HS.SW	HS.TiM	HS.oFF
Handsha ke	handshake di hardware	handshake di programma	handshake di tempo	mancanza handshake

- **Delimiter (segno di fine)**

Possibilità di selezione di impostazioni:

Indica- zione	CR*	LF	CR+LF
Segno di fine	CR	LF	CR+LF

⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



Impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con asterisco *.

11.3 Ciclo di emissione di dati

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “**PRoGRM**”.



⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “**PRINT**”.

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata la domanda “**INTVAL**”.

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **ENTER**, è visualizzato il ciclo di inserimento dati attualmente impostato.

⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare l'impostazione desiderata.

Possibilità di selezione di impostazioni:

oFF	manca emissione dati
1SEC	ciclo emissione dati 1 sec.
2SEC	ciclo emissione dati 2 sec.
5SEC	ciclo emissione dati 5 sec.
10SEC	ciclo emissione dati 10 sec.
30SEC	ciclo emissione dati 30 sec.
1MIN	ciclo emissione dati 1 min.
2MIN	ciclo emissione dati 2 min.
5MIN	ciclo emissione dati 5 min.
10MIN	ciclo emissione dati 10 min.
FINAL	emissione dati al termine di misurazione

⇒ Salvare il valore inserito premendo il tasto **ENTER**, lo strumento è riportato al menu.

⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



11.4 Richiamo e stampa dei risultati di rilievo

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "**PRoGRM**".



⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**PRINT**".

⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**.

⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**MEMoRY**".

⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**. Tutti i processi di essiccazione saranno trasferiti alla stampante.



⇒ Ritorno alla modalità di determinazione di umidità premendo il tasto **ESC**.



- È possibile interrompere il trasferimento dei dati premendo il tasto **ESC**.
- Esempio dello stampato, vedi il cap. 11.7.

11.5 Stampa dei parametri di essiccazione attualmente impostati

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu "**PRoGRM**".



⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**PRINT**".

⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**.

⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu "**CND.oUT**".

⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**. I parametri di essiccazione attualmente impostati saranno trasferiti alla stampante.

⇒ Premendo il tasto **ESC** si riporta lo strumento alla modalità di determinazione di umidità.



Esempio dello stampato, vedi il cap. 11.7.

11.6 Cancellazione dalla memoria dei risultati di misurazione

⇒ Richiamare il menu con il tasto **MENU**, sarà visualizzato il primo punto del menu “**PRoGRM**”.



⇒ Premendo i tasti di navigazione **↓** **↑** selezionare il punto del menu “**MEM.CLR**”.



⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**, sarà visualizzata la domanda “**CLR.oK?**”.



⇒ Confermare premendo il tasto **ENTER**. Tutto il contenuto della memoria sarà cancellato.



⇒ Premendo il tasto **ESC** si riporta lo strumento alla modalità di determinazione di umidità.



11.7 Esempi di stampato

1. Protocollo di misurazione di umidità

KERN & Sohn GmbH		Azienda
TYPE	DBS60-3	Modello
SN	WBIIAH0000I	Numero di serie
ID	0000	Numero identificativo (vedi il cap. 10.5)
CODE	0006	Identificazione del campione (vedi il cap. 10.1).
DATE	10-05-11	Data
TIME	10:17	Ora (vedi il cap. 10.2)
PNO.	6	Numero programma (vedi il cap. 9.1)
UNIT	M/W	Unità indicante il risultato (vedi il cap. 9.2.2)
MODE	TIME	Modalità di essiccazione (vedi il cap. 9.2.1)
TEMP	120C	Temperatura di essiccazione, p. es. 120°C
STOP	00:02	Criterio di spegnimento, p. es. 2 min
WET W(s)	1.638	Peso iniziale, p. es. 1,638 g
TIME	M/W (%)	Ciclo di trasferimento del valore di misurazione
00:00:00	0.00	
00:00:30	0.10	
00:01:00	0.14	
00:01:30	0.16	
00:02:00	0.18	
* 00:02:00	0.18	Risultato di misurazione in unità impostata (vedi il cap. 9.2.2)
Dry W(g)	1.635	Peso residuo, p. es. 1,635 g

2. Protocollo di calibrazione “Bilancia”

CAL-BALANCE	
KERN & Sohn GmbH	
TYPE	DBS60-3
SN	WBIIAH0000I
ID	0000
DATE	10-05-11
TIME	10:17
REF=	50.000g
BFR=	50.002g
AFT=	50.000g
-COMPLETE	
-SIGNATURE-	

Calibrazione di bilancia (vedi il cap. 6.1)

Azienda

Modello

Numero di serie

Numero identificativo (vedi il cap. 10.5)

Data

Ora

(vedi il cap. 10.2)

Peso di calibrazione usato

Prima di calibrazione

Dopo la calibrazione

Firma di operatore

3. Protocollo di calibrazione "Temperatura"

CAL-TEMPERATURE	
KERN & Sohn GmbH	
TYPE	DBS60-3
SN	WBIIAH0000I
ID	0000
DATE	10-05-11
TIME	10:17
REF=	100C
BFR=	100C
AFT=	100C
REF=	180C
BFR=	181C
AFT=	180C
-COMPLETE	
-SIGNATURE-	

Calibrazione di temperatura (vedi il cap. 6.2)

Azienda

Modello

Numero di serie

Numero identificativo (vedi il cap. 10.5)

Data

Ora (vedi il cap. 10.2)

Primo punto di temperatura

Temperatura prima di calibrazione

Temperatura dopo la calibrazione

Secondo punto di temperatura

Temperatura prima di calibrazione

Temperatura dopo la calibrazione

Firma di operatore

12 Informazioni generali sulla determinazione di umidità

12.1 Applicazione

Determinazione veloce di umidità è sempre di enorme importanza laddove nel processo di produzione avviene assorbimento o cedimento di umidità da e verso i prodotti. In numerose quantità di prodotti il contenuto di umidità costituisce sia una caratteristica qualitativa sia anche importante fattore di costo. Nel commercio di prodotti industriali e agricoli, nonché di prodotti chimici o alimentari, molto spesso vigono i valori limite del contenuto di umidità fissi, definiti nei contratti di fornitura e nelle relative norme.

12.2 Informazioni fondamentali

Con umidità s'intende non solo il contenuto di acqua, ma di tutte le sostanze che evaporano a causa di riscaldamento. Oltre all'acqua vi si annoverano anche:

- grassi, oli, alcool, solventi, ecc. ...

Per rendere possibile la determinazione di umidità contenuta in un materiale si adoperano vari metodi.

Nello strumento per la determinazione di umidità KERN DBS è sfruttato il principio di termogravimetria. In questo metodo, per determinare la differenza di umidità in un materiale, il campione viene pesato prima e dopo l'essiccazione. Il metodo tradizionale usato nell'essicatore da laboratorio è realizzato in base allo stesso principio, ma il tempo di misurazione è molte volte più lungo. Per eliminare l'umidità, nel caso di essicatore da laboratorio, il campione è riscaldato dall'esterno verso l'interno con una corrente di aria calda. Nel caso dello strumento per determinazione di umidità KERN DBS la radiazione penetra nel campione ed è trasformata in energia termica, il riscaldamento avviene nel senso opposto: dall'interno verso l'esterno. Piccola quantità di radiazione è riflessa dal campione e questa riflessione è più grande in campioni scuri che non in quelli chiari. La profondità di penetrazione di radiazione dipende dalla permeabilità del campione. Nel caso di campioni con bassa permeabilità la radiazione penetra solo in strati superficiali del campione, il che può implicare l'essiccazione incompleta, copertura del materiale con incrostazione carboniosa o bruciatura. Per cui è di estrema importanza preparare bene il campione.

12.3 Adattamento ai metodi di misurazione esistenti

Lo strumento per la determinazione di umidità KERN DBS sostituisce spesso altri processi di essiccazione (p.es. essicatore da laboratorio), perché con il servizio più semplice permette di conseguire tempi di misurazione più brevi. È per questo motivo che il metodo tradizionale di misurazione dev'essere adattato allo strumento per determinazione di umidità KERN DBS, affinché sia possibile ottenere i risultati paragonabili.

- Esecuzione di misurazione parallela:
Impostazione di valore più basso della temperatura nello strumento per la determinazione di umidità KERN DBS, di quello impostabile nel metodo dell'essicatore da laboratorio.
- Risultato ottenuto con lo strumento per la determinazione di umidità KERN DBS non è conforme al risultato di riferimento:
 - ripetere la misurazione con impostazione di temperatura modificata,
 - modificare il criterio di spegnimento.

12.4 Preparazione del campione

Preparare alla misurazione sempre un campione solo. In questo modo è possibile evitare lo scambio di umidità fra campione e ambiente. Se è necessario preparare nello stesso tempo più campioni, bisogna conservarli in un recipiente ermeticamente chiuso, per evitarne eventuali cambiamenti durante lo stoccaggio.

Per ottenere i risultati ripetibili il campione va esteso sul piatto campioni in modo omogeneo e a strato fine.

In conseguenza di estensione non omogenea si verifica la distribuzione non omogenea di calore nel campione essiccato, il che comporta l'essiccazione non completa o causa prolungamento di tempo di essiccazione. La causa di accumulo di campione è il maggiore riscaldamento degli strati superficiali il che, a sua volta, causa bruciature del campione o deposizione di incrostazione carboniosa. Lo spessore notevole o, eventualmente, deposizione di incrostazione carboniosa non permettono di eliminare l'umidità dal campione. Per questa umidità residua i risultati di misurazione ottenuti non sono registrabili e né ripetibili.

Preparazione dei campioni di sostanze solide:



- Disporre i campioni in polvere e semi omogeneamente sul piatto per campioni.
- Sminuzzare i campioni a grana grossa con adeguato strumento, mortaio o tagliolo. Durante questo processo evitare di riscaldare il materiale il che causerebbe perdita di umidità.

Preparazione dei campioni di liquidi:



Nel caso dei liquidi, masse o campioni soggetti a sciogliersi, si consiglia di usare i filtri in tessuto di vetro che presentano i seguenti vantaggi:

- disposizione omogenea per azione capillare,
- assenza di gocciolamento,
- evaporazione veloce grazie a una superficie aumentata.

12.5 Materiale dei campioni

Di regola si ottiene una buona determinazione di umidità sui campioni che hanno le proprietà seguenti:

- sono sostanze solide polverose o a granelli;
- sono materiali termicamente stabili che evaporano facilmente per determinazione di umidità, sostanze volatili senza additivi di sostanze particolari;
- sono liquidi evaporanti fino a diventare sostanza secca senza formazione di film.

La determinazione di umidità può essere difficile nel caso di campioni dalle seguenti caratteristiche:


- sono viscosi/collosi;
- in essiccazione si coprono facilmente di depositi carboniosi o hanno tendenza a creare film;
- durante il riscaldamento facilmente subiscono scomposizione chimica o liberano vari componenti.

12.6 Grandezza dei campioni / peso del campione

La scomposizione del campione incide in maniera notevole sia sulla durata di essiccazione che sulla precisione di misurazione. Ne risultano due esigenze contrapposte:

Più piccolo è il peso del campione e più corti sono i tempi di essiccazione che vanno raggiunti.

Ma più grande è il peso del campione, più preciso è il risultato ottenuto.



12.7 Temperatura di essiccazione

Impostando la temperatura di essiccazione si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

Superficie del campione:

Campioni liquidi e pronti a deposizione, contrariamente ai campioni in polvere e a granelli, richiedono minore superficie per il trasporto di calore. L'uso del filtro in fibra di vetro migliora la penetrazione di calore.

Colore del campione:

Campioni chiari riflettono più radiazione termica di quelli scuri per cui richiedono più alta temperatura di essiccazione.

Accessibilità di sostanze volatili:

Migliore e più veloce è l'accesso all'acqua e altre sostanze volatili, più bassa temperatura di essiccazione si può impostare. L'acqua è difficilmente accessibile (p.es. in materie plastiche); bisogna separarla con la temperatura più alta (più alta è la temperatura, più alta è la pressione del vapore di acqua).

Per ottenere i risultati uguali a quelli raggiunti con altri metodi di determinazione di umidità (p.es. con l'essiccatore da laboratorio), occorre ottimizzare in maniera sperimentale i parametri di impostazione, quali: temperatura, grado di riscaldamento e criterio di spegnimento.

12.8 Raccomandazioni / valori indicativi

Preparazione di campione standard:

- Se necessario, sminuzzare il campione e disporlo omogeneamente sul piatto in alluminio.

Preparazione di campioni speciali:

- Nel caso di materiali sensibili o difficilmente divisibili (p.es. mercurio), è possibile utilizzare un filtro di fibre di vetro.
- Disporre omogeneamente il campione sul filtro di fibre di vetro e coprirlo con un altro filtro di fibre di vetro.
- Il filtro di fibre di vetro può essere sfruttato come protezione dai materiali spruzzanti (ogni spruzzo è causa di risultati di misurazione falsi).

Tabella di applicazioni:

Materiale	Peso campione (gr)	Temperatura essiccazione (°C)	Tempo essiccazione (circa) (min)	Umidità % (circa)	% del corpo secco (circa)
Copolimero ABS (Novodur P2H-AT)	10	60	10	0,11	
Piombo da accumulatore	10	110	2,6	0,19	
Granuli acrilici	10-15	80	12	0,18	
Carbone attivo	10	80	9,8	13,33	
Carbone attivo	7,6	80	4,1	6,12	
Ananas, pezzetti	5	110	14,4	6,71	
Pezzo di mela (secco)	5-8	100	10-15	76,5	
Pezzo di mela (umido)	5-8	100	5-10	7,5	
Artesan in polvere	0,5	80	3,5		98,44
Aspartam in granuli	0,5	105	3,4		96,84
Latte da bagno	3	80	27,4	83,87	
Semi di cotone	3-4	110	6,3	6,8	
Formaggio tipo Brie	2	160	13,3		53,06
Balsamo di bellezza	3	80	31,6	87,76	
Faggioli	4,5	150	9,7	11,85	
Burro	1,7	140	4,3		84,95
Acetato di cellulosa	5,5-6	50	1,3	0,81	
Polvere cinese per potenza	2,5-3	110	5,5	6,24	
Carta per foto CN (a nitrocellulosa)	2	150	6,4	5,81	
Fiocchi di mais	2-4	120	5-7	9,7	
Pasta per tegole ceramiche	2,5	160	10		81,74
Pasta per riv. tegole ceramiche	7	160	20		81,74
Membrana per dialisi (politene – policarbonato)	0,5	80	2,2	7,85	
Membrana per dialisi (politene – policarbonato)	0,5-0,7	80	2,0	7,86	
Pasta per guarnizione interni	3	160	7		64,04
Colla dispersiva	1,5	140	9,5		55,69
Colla dispersiva (acquosa)	2,5	155	7,2	43,77	
Dolomite	10-12	160	6,1	0,06	
Colore per stampa liquido	1,5	120	10		19,15
Polvere elettrofiltro da combustione rifiuti	7-10	135	7	26,23	
Piselli „danesi secchi”	3,5	135	7,9	15,19	
Semi noce da terra	2,8	100	4	1,97	
Semi noce da terra	3	100	6	3,2	
Caramelle rinfrescanti	3-3,4	90	2,9	0,29	
Colore in polvere	1,5	120	3,5		99,07
Pasta ceramica nobile	2,5	160	9		86,89
Rifiuti da film	8-9	60	1,2	0,4	
Acqua di fiume	4	160	20	99,2	
Glassa / massa zuccheriera	5	130	20	8	
Soluzione di urea a formaldeide	2	155	7,6	34,07	
Formaggio fresco	1,4	70	15		41,03
Granuli di piante da mangime	3-4	150	5,7	6,35	
Faggioli secchi	3-4	105	5	7,3	
Piselli secchi	5-7	110	9,6	5,89	
Carotta secca	5,5-6	120	3	4,92	
Concime di gallina essicato	4	140	8	14,81	
Granoturco essicato	5-7	110	10	6,21	
Polvere da vetraio	8-10	160	5	0,26	

Materiale	Peso campione (gr)	Temperatura essiccazione (°C)	Tempo essiccazione (circa) (min)	Umidità % (circa)	% del corpo secco (circa)
Schiuma per capelli	0,01	145	9	98,76	
Schiuma per capelli (strafor)	1	130	8	97,85	
Gel per capelli	5	105	37,0	94,71	
Fiocchi di avena	2	105	5,6	9,35	
Semi di nocciole	2,2	100	3,8	4	
Semi di nocciole (spellati)	2,6	100	4,5	3,74	
Hydranal Tartrato di sodio – 2-idrato	1,6	160	12	15,67	
Yogurt	2-3	110	4,5-6,5	86,5	
Cafe	2	150	8	4,99	
Crema per caffè	2-3	130	6-8	78,5	
Semi di caffè	3,5-4	120	8	8,53	
Cacao	2,5	105	4	3,45	
Semi di cacao	4-5	130	7,8	6,23	
Calca re	12-14	160	5	0,05	
Polvere di patate	2,5-3,0	130	5,8	12,46	
Fiocchi di patate	3-4	106	7,5	6,9	
Ketchup	2	120	18	74,44	
Gel di silice	9,5	115	4,5	0,63	
Colla	2-5	136	6-8	54,3	
Aglio in polvere	2	100	7,3	5,36	
Carbone in polvere	4	160	3,4	2,11	
Gesso (naturale)	8	160	1,7	0,06	
Zuccheri cristallino	3	90	2,8	0,05	
Soluzione di resina sintetica (acquosa)	2	160	5,9	60,21	
Latice	1-2	160	5,2	38,64	
Latice LE ¹	3-5	125	10,8	46,58	
Latice LE ²	3-5	125	9,4	50,37	
Latice O44	3-5	125	9,4	50,65	
Lenticchia	4	135	5,4	12,49	
Suolo loess	10-15	160	5,5	9,89	
Argilla loess	2,5	160	14,5		80,75
Latte in polvere, scremato	4	90	5,5	3,67	
Ricotta magra	1,2	130	8		18,5
Amido di mais	2	160	5,2		89,1
Mandorle (carmelizzate)	3,5	80	4,8	1,81	
Mandorle (non trasformate)	2,5	100	5,3	4,19	
Mandorle „di California”	3	100	5,3	4,34	
Margarina	2,2	160	4	19,15	
Massa per mattoni normali	7	160	20		80,13
Maionese	1-2	138	10	56,5	
Farina	8-10	130	4,5	12,5	
Micronile	7-8	60	8	0,4	
Latte	2-3	120	6-8	88	
Latte in polvere (MMP)	4,5	100	6,3	2,46	
Latte in polvere (VMP)	4,5	100	5,5	2,56	
Mozzarella	1,5	160	11,1		45,78
Caramelle a polivitamina	3-3,4	115	3,3	0,4	
Lattice naturale	1,4	160	5,3	42,56	
Massa torronea	2,5	103	10	0,6	
Impasto per pasta	0,55	160	5	12	
Succo di arancia concentrato	2-3	115	13	52,1	

Materiale	Peso campione (gr)	Temperatura essiccazione (°C)	Tempo essiccazione (circa) (min)	Umidità % (circa)	% del corpo secco (circa)
Carta	2-4	106	10	6,4	
Poliamide PA 6 (Ultramid B3WG5)	10	60	10	0,05	
Poliamide PA 6,6 (Ultramid A3WG7)	10	80	10	0,15	
Politereftalene di butilene PTB (Crastin SK645FR)	10	80	10	0,05	
Policarbonato PW (Macrolon 2805)	10-12	80	15	0,08	
Policarbonato PW / copolimero ABS (Babyblend T65MN)	9-11	80	10	0,12	
Pepe nero, polvere	2	85	8,8	7,97	
Polimetacrilico di metile PMM (Plexiglas 6N)	10	70	10	0,12	
Polipropilene PP	13	130	9	0,23	
Polipropilene PP	3,3	120	2,2	0,09	
Acido polistirenico-sulfonico Sale naturale, soluzione	2-2,5	120	8,7	19,01	
Polioksimetilene POM (Hostaform C9021))	10	80	10	0,13	
Polistirene PS (Polystyrol 168 N)	10	80	10	0,05	
Purina	2	105	3,8	8,64	
Ricotta	1	140	7		18
Ricotta, "Ricotta grassa"	1,2	130	8		23
Sabbia di quarzo	10-14	160	1,9	0,24	
Formaggio Raclette	1,5	160	14,4		56,9
Semi di colza	3-4	90	7,4	6,18	
Riso (scottato a ultrasuoni)	3,5	105	12,5	10,98	
Segale	4,5	150	11,5	10,72	
Vino rosso	3-5	100	15-20	97,4	
Granuli di residua di barbabietola	4,5	150	8,6	11,77	
Sale	2	100	3	4,9	
Salattini	3-4	75	4,5	1,67	
Melma	11-12	130	90	80	
Formaggio fuso	1,5	70	15	35,65	
Cioccolato	2,5	103	10	0,5	
Cioccolato in polvere	2-4	100	4	1,9	
Copertura di cioccolato	2-3	90	10		6
Mangime per suino di rifiuti da cucina	4-5	160	21		17,67
Strutto di porco	0,70	160	3,5	1,2	
Shampoo	2	100	14,1	75,89	
Sapone	3	120	6	7,86	
Mostarda	2,5-3	80	19		34,69
Semi di sesamo	3	130	8	5,48	
Farina di soia	4,6	95	4,9	4,8	
Semi di soia, granulato	5	110	22,6	12,16	
Panello di girasole	3-3,5	100	4	5,92	
Olio di girasole	10-14	138	2	0,1	
Spaghetti	3	105	15,1	10,63	
Detersivo per piatti	2	80	13,7	59,64	
Polvere	5-10	104	8-15	7,3	
Derivato di amido	2,5	150	12,3		30,29
Colla ad amido	1,5	100	8,9		17,96
Formaggio molle	2,5-2,8	160	4,5		36,81
Zuppa (prodotto pronto)	2-3	80	4,5-7	3	

Materiale	Peso campione (gr)	Temperatura essiccazione (°C)	Tempo essiccazione (circa) (min)	Umidità % (circa)	% del corpo secco (circa)
Tabacco	1,5	100	16	10,18	
Tè nero	2	105	4	7,67	
Paste alimentari	1,5	120	8	10,64	
Materiali tessili a fibre	0,8-1,2	85	3,6	14,03	
Teofilina	1,5	130	1,9	7,33	
Poliuretano PUR termoplastico, granulato	15-18	80	18	0,08	
Noce	2,8	100	5,6	3,5	
Polvere per lavare	2	160	12	7,32	
Olio di frumento	2-3	90	10		6
Sanguinaccio di salame	0,2	150	3,5		78,56
Dentifricio	2	100	7,7	34,28	
Cellulosa	2,5	130	4,5	7,32	
Cemento	8-12	138	4-5	0,8	
Zucchero	4-5	138	10	11,9	
Barbabietola da zucchero	2	130	13,4		30,94

Più esempi pratici si possono trovare nel nostro libretto d'istruzioni per l'uso disponibile sul sito internet della KERN: (www.kern-sohn.com).

13 Manutenzione, conservazione in stato efficienza, smaltimento


13.1 Pulizia



☞ Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia e riparazione, scollegare lo strumento dalla tensione di esercizio.



☞ I lavori di pulizia vanno iniziati solo dopo l'avvenuto raffreddamento dello strumento.



1. Indice	Non utilizzare nessun mezzo di pulizia aggressivo (solvente); pulire lo strumento solo con un panno imbevuto di lisciva dolce di sapone.
2. Anello di protezione antivento	Rimuovere l'anello di protezione antivento / piatto per campioni, pulire a umido ed essicare bene prima del rimontaggio.
3. Szalka na próbki	
4. Cassa	Non utilizzare nessun mezzo di pulizia aggressivo (solventi); pulire lo strumento solo con un panno imbevuto di lisciva dolce di sapone. Fare attenzione a che il liquido non penetri dentro lo strumento e dopo la pulizia essicare bene la bilancia con panno morbido. Residui sciolti / polvere si possono eliminare con cautela con pennello o piccolo aspirapolvere. Materiale del campione disperso va eliminato subito.
5. Vetrino protettivo	Togliere la vetrino protettivo (vedi il cap. 13.2.1) e pulirlo con un detersivo per vetri disponibile sul mercato.
6. Protezione termica	Togliere la protezione termica, pulire a umido ed essicare bene prima del rimontaggio.

13.2 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza


- ⇒ Lo strumento può essere servito e mantenuto soltanto dal personale istruito e autorizzato dall'azienda KERN.
- ⇒ Accertarsi che la bilancia sia calibrata regolarmente, vedi il capitolo "Sorveglianza dei mezzi di controllo".

13.2.1 Rimozione del vetrino protettivo




- ✎ Evitare di toccare la lampada alogena e sensore!
- ✎ Manipolare con cautela il vetrino protettivo.
Attenzione: Pericolo di rottura.
- ✎ Pericolo di lesioni a ferita da taglio.


1. Aprire il coperchio riscaldante.




2. Svitare le viti segnate con freccia usando una chiave a brugola fornito in dotazione.



3. Rimuovere il vetrino protettivo e pulirlo con un detersivo per la pulizia dei vetri disponibile sul mercato.



Se necessario togliere il piatto in vetro [1], svitando le viti [2].




4. Rimontare il vetrino protettivo pulito eseguendo le operazioni descritte in ordine contrario.

13.2.2 Sostituzione della lampada


- ☞ Scollegare la tensione d'esercizio dallo strumento.
- ☞ Sostituire la lampada esclusivamente quando lo strumento è raffreddato.

1. Togliere il vetrino protettivo, vedi il cap. 13.2.1.



2. Togliere la spina di collegamento [3]. Togliere con cautela il cavo dai morsetti [2].

3. Togliere la lampada [1] dai clips [4] posti ad ambo i lati.




4. Clip

4. Installare la nova lampada eseguendo le operazioni descritte in ordine contrario.



Per mantenere la durata della lampada alogena non toccarla con le mani.

Posizionare la spina di connessione come dimostrato in figura.




Rimettere il vetrino protettivo, vedi il cap. 13.2.1.

13.2.3 Sostituzione dei fusibili

- ✎ Scollegare la tensione di esercizio dallo strumento.
- ✎ Usare esclusivamente i fusibili sensibili da 6,3 A.

1. Togliere la presa dei fusibili (vedi il cap. 2, poz. 15) presente al retro dello strumento e sostituire il fusibile come dimostrato in figura.



13.3 Smaltimento

- ⇒ Lo smaltimento dell'imballaggio e dello strumento va fatto conformemente alle leggi nazionali o regionali vigenti nel luogo di utilizzo dello strumento.

14 Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie

Disturbo	Possibile causa
Indicatore non si accende.	• Strumento non è acceso. • Collegamento con rete interrotto (Cavo di alimentazione scollegato/rotto). • Caduta di tensione di rete. • È intervenuto il fusibile.
Indicazione non cabia con il campione messo sul piatto.	• Montaggio non corretto del piatto per campioni / portapiatti.
Variazione continua di peso indicato / non si accende l'indice di stabilizzazione ➔.	• Piatto per campioni tocca la protezione antivento o il coperchio riscaldante. • Corrente dell'aria/movimento dell'aria. • Vibrazioni del tavolo/piano di appoggio. • Campi elettromagnetici/cariche statiche (scegliere altro posto di posizionamento di bilancia / se possibile, spegnere l'impianto che causa i disturbi).
Risultato di misurazione errato	• Verificare la calibrazione. • Mancato azzeramento prima che il campione sia stato messo sul piatto.
Misurazione dura troppo lungo.	• Criterio di spegnimento impostato male.
Misurazione non è ripetibile.	• Campione non è omogeneo. • Tempo di essiccazione è troppo breve. • Temperatura di essiccazione troppo alta (p.es. ossigenazione del materiale di campione, superata la temperatura di ebollizione del campione). • Sensore di temperatura sporco o rotto.
Essiccazione non si attiva.	• Coperchio riscaldante pento. • Collegamento con rete interrotto (Cavo di alimentazione scollegato/rotto).

14.1 Messaggi d'errore

Messaggio d'errore	Chiarificazione	Come evitare errore
ERR.001 ERR.002	Errore di hardware	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.
ERR.005	Errore di memoria	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.
ERR.100	Coperchio riscaldante aperto durante la misurazione per più di 1 min.	Interrompere la misurazione premendo il tasto ESC .
ERR.101 ERR.102	Disturbo "Sensore temperatura"	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.
ERR.110	Coperchio riscaldante chiuso in modo non corretto.	Interrompere la misurazione premendo il tasto ESC .
TIM.oUT	Inizio di misurazione 30 min. dopo l'azzeramento.	Interrompere la misurazione premendo il tasto ESC .
ERR.121 ERR.122 ERR.123	Disturbo "Riscaldamento"	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.
ERR.124	Misurazione dura troppo lungo.	Verificare il criterio di spegnimento: tempo di essiccazione o ΔM .
ERR.200	Disturbo "Alimentazione elettrica"	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.
ERR.201	Errore interno	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.
ERR.202	Disturbo "Tensione elettrica"	Spegnere e riaccendere lo strumento. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.

ERR.C01 ERR.C02 ERR.C04 Błąd justowania	Grande deviazione del punto zero durante la calibrazione	Interrompere il processo di calibrazione premendo il tasto ESC quindi ripeterlo.
	Mancano oggetti sul piatto per campioni	
	Piatto per campioni non corretto	
ERR.oL ERR.-oL	Sovraccarico	Verificare il piatto per campioni.
CoM.ERR	Comando errato di telecomando	Correggere il comando di telecomando.
oL -OL	Sovraccarico	Installare correttamente il piatto per campioni. Ridurre il peso del campione.
ABORT	Interruzione del processo	Ritorno alla modalità di pesatura premendo il tasto ESC .

Nel caso di presenza di altri messaggi d'errore spegnere e riaccendere la bilancia. Se il messaggio d'errore persiste informarne il rivenditore.

15 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE/UE attuale è disponibile all'indirizzo:

www.kern-sohn.com/ce